TECHNINIS LAPAS - DEKORATYVINIS AKMUO ROMANO

Spalviniai variantai: 21236, 42236

Techniniai duomenys

Parametras	Tiesūs elementai	Kampiniai elementai
Storis	2 - 5 cm	2 - 5 cm
Matmenys	įvairios formos	įvairios formos
Pakuotė	paletė	paletė
Pakuotės / produkto svoris	40,00 kg/m² (±5%)	10,00 kg/m¹ (±5%)
Europaletė	20,00 m²	30,00 m¹
Europaletės svoris	800,00 kg	300,00 kg
Klijų sąnaudos	6,5 kg/m²	2 kg/m¹
Fugavimo masės sąnaudos	6 - 7 kg/m²	2 kg/m¹

Modelio aprašymas

Dekoratyvinis akmuo Romano išsiskiria unikalia struktūra ir estetika. Jam būdingas grubus, netaisyklingas paviršius, o kvadratinė forma su tiesiais kraštais suteikia autentiškumo ir rustikinio žavesio. Romano gali būti klijuojamas su fuga arba be jos.

Taikymo sritys

Tinka privačiai ir viešai paskirčiai. Interjere gali būti naudojamas svetainės, valgomojo, virtuvės, miegamojo, koridoriaus ir kitų vidaus sienų akcentams. Eksterjere - fasadams, parapetinėms sienoms, atraminėms sienoms, tvorų sienelėms, cokoliui ir panašiems paviršiams.

Charakteristikos

Lengvas; mažo storio; pralaidus orui; atsparus šalčiui; atsparus ugniai; spalva išlieka stabili pagal gamintojo nurodytas naudojimo sąlygas.

Saugumas

Montuojant apdailą būtina laikytis statybos darbų taisyklių ir ją klijuoti tik ant konstrukciškai stabilios sienos. Visos montavimo instrukcijos pateikiamos Rustik Kamen techniniame vadove.

Statybinė ir fizikinė informacija

Produktas pasižymi dideliu atsparumu ekstremaliems terminiams pokyčiams, todėl gali būti naudojamas sudėtingomis klimato sąlygomis, kai aplinkoje pasitaiko labai aukšta arba labai žema temperatūra.

TECHNINIS LAPAS - TĘSINYS

ROMANO

Priežiūra ir valymas

Produktą galima valyti sausai ir drėgnai naudojant minkštą kempinę arba šepetėlį. Galima naudoti švelnius ploviklius, praskiestus vandeniu. Negalima naudoti vielinio šepečio ir agresyvių cheminių priemonių.

Atsparumas šalčiui

Produktas išbandytas pagal HRN B.D.8.11 normą ir atitinka 50 užšalimo / atitirpimo ciklų reikalavimus. Bandymo metu neturi atsirasti lupimosi, irimo ar pažeidimų.

Kalkių žydėjimas

Kartais ant plokščių paviršiaus gali susidaryti baltos dėmės - tai natūralus betono reiškinys, vadinamas kalkių žydėjimu. Lietaus ar kondensato drėgmė patenka į produkto kūną ir iš dalies tirpdo kalkes. Kalkių tirpalas su vandeniu patenka į paviršių, vandeniui garuojant kalkės lieka paviršiuje ir suformuoja baltus pėdsakus, kurie laikinai gali būti atsparūs nuplovimui. Šio reiškinio technologiškai išvengti neįmanoma, jo intensyvumas priklauso nuo oro sąlygų - šalčio, lietaus, sniego, vėjo. Laikui bėgant atmosferos poveikis šiuos pėdsakus palaipsniui nuplauna, taip pat galima naudoti specializuotas valymo priemones. Kalkių žydėjimas nepablogina Rustik Kamen produkto kokybės ir nėra pagrindas reklamacijai.

Spalvos pokyčiai

Temperatūros ir drėgmės pokyčiai veikia dirbtinį akmenį pagal jo gamybos procesą, todėl galimi nedideli tamsesni šešėliai, kaip ir natūraliame akmenyje. Rekomenduojama vienu užsakymu įsigyti pakankamą kiekį visiems planuojamiems paviršiams, nes skirtingų gamybos partijų atspalviai gali nežymiai skirtis. Montuojant rekomenduojama imti akmenį iš kelių dėžių arba palečių, kad būtų lengviau derinti formas ir atspalvius, o bendras paviršiaus vaizdas būtų natūralesnis.

Reklamacijos ir garantija

Rustik Kamen produktams suteikiama 30 metų garantija nuo pirkimo datos, jei jie naudojami pagal gamintojo instrukcijas. Garantija galioja pirminiam pirkėjui ir negali būti perduodama kitam savininkui. Gamintojas nekokybiškus gaminius pakeičia nemokamai. Garantija nedengia žalos, atsiradusios dėl konstrukcijos, ant kurios sumontuotas akmuo, darbo; kontakto su cheminėmis medžiagomis ar dažais; spalvos pokyčių dėl oro teršalų; purvo ar oksidacijos. Garantija taip pat nedengia netinkamų produktų nuėmimo ir pakeitimo darbų sąnaudų. Garantija negalioja, jei naudotojas nesilaiko montavimo instrukcijų, Rustik Kamen techninio vadovo rekomendacijų arba nenaudoja rekomenduojamų klijų ir fugavimo masės.

Užsakymo kiekis ir montavimas

Pakuotėje nurodytas kiekis yra pakankamas, kai naudojama apie 1,5 cm storio fuga, išskyrus modelius, kurie montuojami be fugavimo. Detalias Rustik Kamen dekoratyvinių sienų dangų montavimo instrukcijas reikia tikrinti gamintojo techniniame vadove ir gamintojo interneto svetainėje.